



PROGARDTEX^{MR}
CHEMICAL PROTECTION

80



PROGARDTEX 80

POLIPROPILENO MICROPOROSO 78 GSM

COMPOSICIÓN: 58% POLIPROPILENO 42% POLIETILENO

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGARDTEX 80
PESO BASE	ASTM D3776	Oz / Sy	2.29
BALL BURST	ASTM D751	Lbs.	25.5
RESIST. A TENSIÓN	ASTM D5034	Lb./in- MD	35
RESIST. A TENSIÓN	ASTM D5035	Lb./in- XD	27
RESIST. A RASGADURAS	ASTM D5733	LLb./in- MD	13.8
RESIST. A RASGADURAS	ASTM D5734	Lb./in- XD	14.2
PENETRACIÓN DE SANGRE	ASTM F160	PROCEDURE B	PASS
RESISTENCIA POR PENETRACIÓN VIRAL	ASTM F161	PROCEDURE B	PASS
RESISTENCIA POR PENETRACIÓN DE FLÚIDOS	ASTM F903	2 Psi	PASS

*Las imágenes son representativas y pueden variar al producto real.



PROGARDTEX 80

POLIPROPILENO MICROPOROSO 78 GSM

COMPOSICIÓN: 58% POLIPROPILENO 42% POLIETILENO

PRUEBA DE RESISTENCIA
A QUÍMICOS

QUÍMICO	NÚMERO CAS	ESTADO FÍSICO	TASA PROMEDIO DE PENETRACIÓN (MIN.)
ACETONA	67 – 64 – 1	LÍQUIDO	>480
ACETONITRILO	75 – 05 – 8	LÍQUIDO	>480
AMONIO GAS	7664 – 41 – 7	GAS	Imm.
DISULFURO DE CARBONO	75 – 15 – 0	LÍQUIDO	>480
COLORO	7782 – 50 – 5	GAS	Imm.
DIETILAMINA	109 – 89 – 7	LÍQUIDO	Imm.
DIMETILFORMAMIDA	68 – 12 – 2	GAS	Imm.
ACETATO DE ETILO	141 – 78 – 6	LÍQUIDO	Imm.
METANOL	67 – 56 – 1	LÍQUIDO	Imm.
CLORURO DE METIL	74 – 87 – 3	GAS	Imm.
N-HEXANO	110 – 54 – 3	LÍQUIDO	Imm.
NITROBENCENO	98 – 95 – 3	LÍQUIDO	45 minutos
HIDRÓXIDO DE SODIO 50%	1310 – 73 – 2	LÍQUIDO	>480
TETRAHIDROFURANO	109 – 99 – 9	LÍQUIDO	Imm.
TOLUENO	108 – 88 – 3	LÍQUIDO	Imm.
GASOLINA JET A	N/A	LÍQUIDO	Imm.
JP-8	N/A	LÍQUIDO	Imm.
CIANURO DE SODIO	143 – 33 – 9	LÍQUIDO	>480

*Las imágenes son representativas y pueden variar al producto real.



PROGARDTEX 80

POLIPROPILENO MICROPOROSO 78 GSM

COMPOSICIÓN: 58% POLIPROPILENO 42% POLIETILENO

**MODELO
9003
OVEROL CON
GORRO Y
SOLAPA**

Descripción:


- OVEROL CON GORRO Y SOLAPA
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 8 LB (4 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: AMARILLO

Características Principales:

- ANTIESTÁTICO
- IMPERMEABLE
- RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS
- REPELENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN
- RESISTENTE A AGENTES PATÓGENOS Y BIOLÓGICOS.
- CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996

Principales Usos:

- Manejo de químicos
- Manejo de residuos peligrosos
- Tratamiento de aguas residuales
- Limpieza de tanques industriales
- Médico - farmacéutico
- Cleanrooms / Cuartos limpios
- Minería
- Industria petroquímica
- Manejo de fibra de vidrio
- Servicios agrícolas y veterinarios
- Y mucho más ...



*La imagen es representativa y puede variar al producto real.



PROGARDTEX 80

POLIPROPILENO MICROPOROSO 78 GSM

COMPOSICIÓN: 58% POLIPROPILENO 42% POLIETILENO

**MODELO
9004**
**OVEROL CON
GORRO, BOTA Y
SOLAPA**

Descripción:


- OVEROL CON GORRO, BOTA Y SOLAPA
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 10 LB (5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: AMARILLO

Características Principales:

- ANTIESTÁTICO
- IMPERMEABLE
- RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS
- REPELENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN
- RESISTENTE A AGENTES PATÓGENOS Y BIOLÓGICOS.
- CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996

Principales Usos:

- Manejo de químicos
- Manejo de residuos peligrosos
- Tratamiento de aguas residuales
- Limpieza de tanques industriales
- Médico - farmacéutico
- Cleanrooms / Cuartos limpios
- Minería
- Industria petroquímica
- Manejo de fibra de vidrio
- Servicios agrícolas y veterinarios
- Y mucho más ...



*La imagen es representativa y puede variar al producto real.



PROGARDTEX 80

POLIPROPILENO MICROPOROSO 78 GSM

COMPOSICIÓN: 58% POLIPROPILENO 42% POLIETILENO

LÍNEA DE PRODUCTOS

ESTILO	DESCIPCIÓN	IMAGEN
9003	<p>OVEROL CON GORRO Y SOLAPA ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28” (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: CH - 4XG · PZAS / CAJA: 25 · PESO / CAJA: 8 LB (4 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: AMARILLO 
9004	<p>OVEROL CON GORRO, BOTA Y SOLAPA ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28” (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: CH - 4XG · PZAS / CAJA: 25 · PESO / CAJA: 10 LB (5 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: AMARILLO 

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.



PROGARDTEX 80

POLIPROPILENO MICROPOROSO 78 GSM

COMPOSICIÓN: 58% POLIPROPILENO 42% POLIETILENO

TABLA DE MEDIDAS / SIZE CHART

